



# LIANT À MAÇONNER CIMENT MC 12,5 X Selon NF EN 413-1



## AVANTAGES

- Facile à mettre en œuvre
- Adapté à tous les travaux de maçonnerie : Bâtir, enduire, couvrir, carreler et jointoyer.

## UTILISATION

### Idéal pour :

- Maçonner des blocs et des briques.
- Enduit et jointoiement.
- Pose d'éléments de toiture.
- Scellements de carrelage.

### Contre indiqué pour :

- Fabrication des bétons.
- Travaux dans des milieux agressifs.

## RESPONSABILITÉS

- Les indications et les conseils donnés selon notre expérience et connaissance sont purement indicatifs. L'utilisateur est responsable de l'emploi du produit à sa charge d'établir s'il est adapté ou non.
- L'élimination du produit et son emballage doivent être conformes à la législation en vigueur car seul, le consommateur final du produit aura cette responsabilité.

## DESCRIPTION

Le ciment à maçonner MC 12,5 X est un ciment composé de clinker de ciment portland, de filler calcaire et de la chaux hydraulique naturelle.

La présence de la chaux permet d'obtenir un mortier plus onctueux et agréable à travailler.

De par ses propriétés, c'est un ciment idéal pour les travaux de maçonnerie. Lorsqu'il est adéquatement mélangé avec du sable à mortier et de l'eau potable.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Ce ciment convient uniquement aux travaux de maçonnerie.
- Ne convient pas pour la réalisation des bétons
- Ne pas rajouter de chaux naturelle au ciment à maçonner MC 12,5 X car il y en a déjà dans sa composition.
- Ne pas utiliser de sable argileux, utiliser un sable propre et normalisé conforme à la confection des mortiers.
- Pour une manutention sécuritaire, consulter la fiche de données de sécurité disponible.

## STOCKAGE

- Les sacs doivent être stockés à l'abri du soleil, de la pluie et du vent. Sous housse plastique sans contact avec le sol humide.

## DOSAGE MOYEN

| Pour                              | CIMENT        | SABLE    | EAU               | VOLUME             |
|-----------------------------------|---------------|----------|-------------------|--------------------|
| Maçonner des blocs et des briques | 1 sac de 35Kg | 10 seaux | 17 litres environ | 100 litres environ |
| Enduire, jointoyer et couvrir     | 1 sac de 35Kg | 12 seaux | 17 litres environ | 120 litres environ |
| Scellement de carrelage           | 1 sac de 35Kg | 11 seaux | 13 litres environ | 110 litres environ |

Ces dosages sont donnés à indicatif et peuvent varier suivant les matériaux régionaux et le taux d'hygrométrie des granulats. Note : 1 seau = 10 litres.



Appliquez entre +5°C et +30°C. Ne pas utiliser lors de fortes pluies et en période de gel.



Respectez la quantité d'eau.



Stockez dans son emballage fermé d'origine, protégez du soleil, de la pluie et du vent.



Protégez-vous. Portez des équipements appropriés.



MANUTENTION Levez en pilant les genoux et en gardant le dos bien droit.

## CONDITIONNEMENT



## CIMENTOS DE CATALUNYA, S.A.

Tél. France : +33 (0)5 34 01 06 17

Tél. Usine : +34 972 47 71 51

www.cimencat.com